RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO

W50

Durezza DEL GRANO DI WC	HV	2100 - 2400
Durezza DEL LEGANTE	HRC	60 - 64
Granulometria	µm	16 - 106

Tipo impianto: CANNELLO OSSIACETILENICO

Campo di impiego
Riporti universali con carburo di tungsteno di medio spessore.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016