RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO

W63P

Durezza DEL LEGANTE	HRC	35
Durezza DEL GRANO DI WC	HV	1900 - 2100
Granulometria	µm	53 - 150

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti antiusura con carburi di tungsteno macrocristallini con elevata resistenza all'abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/05/2021