

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



| | | |
|-------------------|-------------------|-----|
| Resistenza | N/mm ² | 520 |
| Limite Elastico | N/mm ² | 430 |
| Allungamento (5d) | % | >24 |
| Resilienza KV | J (-20°C) | >90 |

Campo di impiego

Assemblaggi di lamiere in acciaio dolce.

Applicazioni

Lavori di carrozzeria, mobili metallici, carter, componenti meccanici in lamiera o profilati, cancellate e radiatori a gas.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

| Ø (mm) | L (mm) |
|-----------|-----------|
| 0.8 | 1000 |
| 1 | 1000 |
| 1.2 | 1000 |
| 1.6 | 1000 |
| 2 | 1000 |
| 2.4 | 1000 |
| 3 | 1000 |
| 3.2 | 1000 |
| 4 | 1000 |

Revisione 0.0 - 14/06/2021