SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALTA RESISTENZA

507S

Resistenza	N/mm²	650
Limite Elastico	N/mm²	450
Allungamento (5d)	%	42
Resilienza KV	J (20ºC)	140
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HB (20ºC)	500
Durezza DOPO SALDATURA	HB (20ºC)	200

Ø (mm)	L (mm)
0.8	1000
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

Campo di impiego
Saldature e riporti con elevato allungamento su acciai semiduri al carbonio.

Applicazioni
Cingoli, lamiere d'usura e corazze, draghe, macchine per movimento terra, mulini, riporti su scambi e binari di tramvie, centri ruota, ganasce e coni di frantoi, turbine idrauliche (cavitazione), cilindri di laminatoio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 07/11/2019