

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



Resistenza	N/mm ²	760
Limite Elastico	N/mm ²	660
Allungamento (5d)	%	22
Resilienza KV	J (-50°C)	75
Resilienza KV	J (20°C)	150

Ø (mm)	L (mm)
0.8	1000
1	1000
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

Campo di impiego

Saldatura di acciai a grano fine ad alta resistenza ed elevata tenacità anche a basse temperature.

Applicazioni

Caldareria, inclusa industria chimica e petrolifera, costruzione di macchine industriali, carpenteria, costruzioni Off-shore.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 23/06/2021