

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



|                        |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza             | N/mm <sup>2</sup> | 180       |
| Limite Elastico        | N/mm <sup>2</sup> | 150       |
| Allungamento (5d)      | %                 | 17        |
| Temperatura di fusione | °C                | 575 - 625 |

| Ø<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-----------|-----------|
| 1.2       | 1000      |
| 1.6       | 1000      |
| 2         | 1000      |
| 2.4       | 1000      |
| 3.2       | 1000      |
| 4         | 1000      |
| 5         | 1000      |

**Campo di impiego**

Saldatura e riporti su alluminio al silicio di varia composizione.

**Applicazioni**

Monoblocchi e testate, carter, recipienti, tubazioni, flange, elettrodomestici, serbatoi, basamenti, telai, corpi di pompe e compressori, riparazione di difetti di fusione.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 21/05/2007