

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



Durezza

HRC
(20°C)

59 - 61

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5

350

3.2

350

4

450

Campo di impiego

Riparto su trancianti a freddo e a caldo.

Applicazioni

Lame di cesoia e trancianti a freddo per spessori massimi di 4 mm, matrici a sbavare quando lo spessore di base è sottile e lo stampato di piccole dimensioni, punzoni a sbavare con spessore della cartella inferiore a 3 mm.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/12/2017