

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



| | | |
|------------------------|-------------------|-----|
| Resistenza | N/mm ² | 130 |
| Limite Elastico | N/mm ² | 55 |
| Allungamento (5d) | % | 16 |
| Temperatura di fusione | °C | 600 |

| Ø (mm) | L (mm) |
|-----------|-----------|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |

Campo di impiego

Universale per unioni su alluminio
fuso di origine sconosciuta.

Applicazioni

Riparazione di getti (carters, monoblocchi, etc.), compressori, recipienti, pulegge,
costruzione di cassoni e fiancate di autotreni, flange, tubi, radiatori, serpentine.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/12/2006