

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- RAME E SUE LEGHE



				Ø (mm)	L (mm)
	Resistenza	N/mm ²	430		
	Limite Elastico	N/mm ²	220	1	1000
	Allungamento (5d)	%	45	1.2	1000
Campo di impiego	Durezza	HB	130	1.6	1000
Universale per la saldatura di leghe Cu-Al e riporti su acciaio.	Temperatura di fusione	°C	1030 -	2	1000
				2.4	1000
			1040	3.2	1000

Applicazioni

Cuscinetti a strisciamento di alberi, guide di scorrimento, scanalature di guide, valvole, pompe, pistoni, turbine, eliche ed alberi d'elica di navi, impianti di dissalazione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016