

RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO	HRC	60
SALDATURA	(20°C)	
Durezza DOPO PWHT	HRC	62

Ø (mm)	L (mm)
2.5	350
3.2	350
4	450

### Campo di impiego

Acciaio rapido per la costruzione di utensili ad asportazione di truciolo.

### Applicazioni

Costruzione di utensili da taglio sagomati per la lavorazione del legno, dell'alluminio e dell'acciaio dolce, lame di cesoie manuali, punzoni, scalpelli, pialle, utensili per trafilatura e per filettare, raschietti ed, in genere, quando è richiesto un riporto duro e resistente all'usura.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/12/2017