SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE

535S

Resistenza	N/mm²	80
Limite Elastico	N/mm²	30
Allungamento (5d)	%	40
Temperatura di fusione	ºC	650 - 660

Ø (mm)	L (mm)
2	1000
2.4	
3.2	
4	
5	

Campo di impiego
Saldatura e riporti su alluminio puro laminato, estruso e fuso.

Applicazioni
Serbatoi, vasche, tubazioni, caldaie, lavandini, elettrodomestici, ventilatori, carrozzerie, telai, serramenti, barre collettrici di corrente.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/05/2007