SALDATURA BARRETTA GTAW-OAW RAME E SUE LEGHE				Ø	L
KDY	Resistenza	N/mm²	280	(mm)	(mm)
COMMERSALD 545S	Limite Elastico	N/mm²	150	0.8	1000
Campo di impiego Barretta TIG per giunzioni e ripresa di difetti di fusione nelle fonderie artistiche.	Allungamento (5d)	%	25	1	1000
	Durezza	HB	80	1.2	1000
	Temperatura di fusione	°C	910 -	1.6	1000
			1040	2	1000
				2.4	1000
Applicazioni				3	1000
Riparazione di difetti di fusione su getti in bronzo di varia natura, riporti su acciai, ghise ed acciai inossidabili nonchè bronzi di tutti i tipi, ottoni a basso tenore di zinco ed alpacca.				3.2	1000
				4	1000

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 21/02/2011