

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO
SALDATURA

HB (20°C)

240

Ø
(mm)

L
(mm)

2	1000
2.4	1000
3.2	1000

Campo di impiego

Unioni e ripristini dimensionali su acciaio.

Applicazioni

Saldatura e riporto su acciai bassolegati tipo 38NCD4 e simili, dove sia richiesto un giunto con elevate caratteristiche meccaniche. Rotaie, denti di ingranaggi, cilindri di laminazione, ruote di cingoli, macchine per movimento terra, sottostrati su acciaio prima di riporti con elevata durezza.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/06/2013