

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO



Durezza	HRC	48
	(20°C)	
Durezza	HRC	36
	(600°C)	

Ø (mm)	L (mm)
3.2	
4	
5	
6	

Campo di impiego

Superlega a base cobalto di
durezza medio-alta.

Applicazioni

Valvole petrolchimiche, denti di seghe per legno, utensili per il taglio di carta e cartone, lame per cesoie guidafile, matrici per fucinatura ed estrusione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/07/2004