

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO



Durezza

HRC  
(20°C)

35

Ø  
(mm)

L  
(mm)

Durezza

HRC  
(600°C)

24

3.2  
4

**Campo di impiego**

Riporti resistenti all'usura metallo su metallo ad elevate temperature e pressioni.

**Applicazioni**

Punzoni di calibratura cilindrici e sagomati, matrici per forgiatura, parti di stampi e lame troncabillette impiegate nelle lavorazioni a caldo dei metalli; filiere, sedi di valvole e guide per l'industria petrolchimica.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 12/01/2007