RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE COBALTO

576S

Durezza	HRC (20ºC)	45
Durezza	HRC (600ºC)	33

Ø (mm)	L (mm)
3.2	1000
4	1000
5	1000
6.4	1000
8	1000

Campo di impiego
Superlega a base di cobalto lavorabile all'utensile.

Applicazioni
Valvolame per l'industria chimica e petrolchimica, punzoni per sbavatura cilindrici e sagomati, stampi, matrici, lame di cesoie, pinze per lingotti, aste e sedi di valvole, utensili da taglio, guidafilo, anelli e battute di tenute meccaniche.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 26/07/2007