

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO	HRC	40
INCRUDIMENTO	(20°C)	
Durezza DOPO	HB	200 - 220
SALDATURA		

Ø (mm)	L (mm)
1	
1.6	
2	
2.4	
3.2	

**Campo di impiego**

Barretta in acciaio per riporti TIG su stampi bassolegati al Cr-Mo.

**Applicazioni**

Stampi per materie plastiche e pressofusione e, più in generale, per riporti su acciai al Cr-Mo utilizzati nella fabbricazione di attrezzature.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 02/05/2013