RIPORTO BARRETTA GTAW-OAW BASE FERRO				Ø	L (******)
GOMMERSALD 587S	Durezza	HRC	41	(mm)	(mm)
		(20°C)		1.2	
Commo di immiono				1.6	
Campo di impiego Riporti e ripristini su utensili per la lavorazione a caldo dei metalli.				2.4	
				3	
				3.2	

## **Applicazioni**

Riporti su stampi piani e sagomati, cilindri di laminazione, coltelli per trance a caldo, matrici a sbavare, filiere per estrusione, punzoni, seghe a caldo, mazze per fucinatura.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 02/04/2020