

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEI GRANI	HV	2600
Durezza DELLA	HRC	45
MATRICE		

Ø	L
(mm)	(mm)
6	
8	

### Campo di impiego

Riporti dotati della massima resistenza all'usura abrasiva.

### Applicazioni

Coclee, stabilizzatori, attrezzi da perforazione, mescolatori, alberi, attrezzi per cartiere, ecc.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 10/01/2007