SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

66Z

Resistenza	N/mm²	590
Limite Elastico	N/mm²	460
Allungamento (5d)	%	40
Resilienza KV	J (20ºC)	90
Resilienza KV	J (-120ºC)	40

Ø (mm)	L (mm)
1.6	250
2	300
2.5	350
3.2	350
4	350
5	450

Campo di impiego
Unioni di acciai inox 18%Cr,8%Ni,2.5%Mo con ottima saldabilità.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 26/09/2017