

SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



| | | |
|-------------------|-------------------|-----|
| Resistenza | N/mm ² | 580 |
| Limite Elastico | N/mm ² | 420 |
| Allungamento (5d) | % | 40 |
| Resilienza KV | J (20°C) | 80 |

| Ø (mm) | L (mm) |
|-----------|-----------|
| 1.6 | 250 |
| 2 | 350 |
| 2.5 | 350 |
| 3.2 | 350 |
| 4 | 450 |

Campo di impiego

Unioni in piano di acciai inox
18%Cr-8%Ni-2,5%Mo, elevata
produttività e limitato apporto di
calore.

Applicazioni

Tubazioni, serbatoi, motori e corpi di pompe, mescolatori, impianti di distillazione, rinforzo con acciaio inossidabile di caldaie in acciaio dolce e riporti resistenti alla corrosione su acciai. Industria chimica e petrolchimica.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/09/2017