

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio al Carbonio



Campo di impiego

Assemblaggi di acciai laminati, forgiati e fusi di elevato spessore.

Resistenza	N/mm ²	560
Limite elastico	N/mm ²	460
Allungamento (5d)	%	30
Resilienza KV	J (-46°C)	50
Resilienza KV	J (-20°C)	80
Resilienza KV	J (20°C)	140

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5	350
3.2	350
4	450
5	450

Applicazioni

Tubazioni e serbatoi a pressione, flange, carri ponte, condotte forzate, basamenti di macchine, tramogge, ruote per catene, cilindri di presse.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/07/2017