

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio al Carbonio



Campo di impiego

Assemblaggi di acciai laminati, forgiati e fusi di elevato spessore.

				Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm ²	560			
Limite elastico	N/mm ²	460		2.5	350
Allungamento (5d)	%	30		3.2	350
Resilienza KV	J (-46°C)	50		4	450
Resilienza KV	J (-20°C)	80		5	450
Resilienza KV	J (20°C)	140			

Applicazioni

Tubazioni e serbatoi a pressione, flange, carri ponte, condotte forzate, basamenti di macchine, tramogge, ruote per catene, cilindri di presse.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/07/2017