

## RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



Durezza DEL DEPOSITO	HB	160
Granulometria	µm	36 - 106
Temperatura di fusione	°C	1370 - 1400

### **Campo di impiego**

Riporti inossidabili resistenti alla corrosione.

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA

### **Applicazioni**

Generatori e turbine a gas o a vapore, manutenzioni di impianti per saline, industria cellulosa, fotografica, petrolchimica, alimentare e dolciaria, cartiere, industria tessile, tintorie, agitatori di vernici, pompe.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/11/2017