

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



| | | |
|------------------------|----|----------|
| Durezza DEL DEPOSITO | HB | 270 |
| Granulometria | µm | 45 - 106 |
| Temperatura di fusione | °C | 1410 |

Campo di impiego

Riporti a freddo resistenti ad usura da metallo.

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Applicazioni

Riporto su generatori e turbine a vapore, alberi, anelli di tenuta, impianti petrolchimici, pompe.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 04/10/2018