

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- ALTA RESISTENZA



**Campo di impiego**

Strati di fondo elastici prima del riporto, unioni su acciai debolmente e fortemente legati.

				Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	820			
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	650		1.6	250
Allungamento (5d)	%	22		2	300
Durezza DOPO	HB (20°C)	380		2.5	300
INCRUDIMENTO				3.2	350
Durezza DOPO	HB (20°C)	240		4	350
SALDATURA				5	450

**Applicazioni**

Riparazioni e ricariche di alberi a cammes, ingranaggi, matrici per forgiatura, coni di trafilatura, utensili da taglio a caldo, alberi motore, pistoni di compressori, testate di motori diesel, mazze battenti di magli.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/07/2017