

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- ALTA RESISTENZA



				Ø (mm)	L (mm)
	Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	820		
	Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	650	1.6	250
	Allungamento (5d)	%	22	2	300
<b>Campo di impiego</b> Strati di fondo elastici prima del riporto, unioni su acciai debolmente e fortemente legati.	Durezza DOPO	HB (20°C)	380	2.5	300
	INCRUDIMENTO			3.2	350
	Durezza DOPO	HB (20°C)	240	4	350
	SALDATURA			5	450

**Applicazioni**

Riparazioni e ricariche di alberi a cammes, ingranaggi, matrici per forgiatura, coni di trafilatura, utensili da taglio a caldo, alberi motore, pistoni di compressori, testate di motori diesel, mazze battenti di magli.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/07/2017