SALDOBRASATURA LEGA BASE STAGNO				Ø
GOMMERSALD 903	Resistenza	N/mm²	70	(mm)
	Temperatura di fusione	°C	178	1.5
Compo di impioso				2
Campo di impiego Lega a bassissimo punto di fusione				3
per impieghi specifici.				

Tipo di lega: ROCCHETTO ANIMATO

Disossidante: INCORPORATO NELLA LEGA

Applicazioni

Collegamenti su motori, generatori, armature di condensatori, circuiti stampati, trasformatori, impianti telefonici, radiofonici. Unioni di raccordi di rame, ottone e bronzo per acqua, olio, aria e combustibili. Filtri, lampade, strumenti musicali; stagnatura e saldatura di cavi.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/02/2005