

SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



Durezza	HB	15	Ø (mm)
Temperatura di fusione	°C	221	1.5
			2
			3

Campo di impiego

Ecologica ed universale, per brasatura dolce e tenace di tutti i metalli.

Tipo di lega: ROCCHETTO ANIMATO

Disossidante: INCORPORATO NELLA LEGA

Applicazioni

Tubazioni e recipienti in acciaio inox per l'industria lattiero-casearia. Rubinetteria e tubazioni per acqua potabile fredda e calda, pluviali e grondaie, contenitori, vasche ed attrezzature per lavorazione e stoccaggio di alimenti e bevande. Condotte in rame per il passaggio di gas, acqua, aria ed olio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/01/2007