

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



				Ø (mm)
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	490 - 550		
Allungamento (5d)	%	25		1.5
Durezza	HB (20°C)	180		2
Temperatura di fusione	°C	880 - 910		3

**Campo di impiego**

Barretta rivestita universale fluida  
per acciaio e ghisa.

*Tipo di lega:* BARRETTA RIVESTITA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

**Applicazioni**

Costruzione di mobili metallici in acciaio di qualsiasi tipo, cestelli contenitori ed arredamenti in tubolare profilato o laminato, griglie, scaffalature, carrelli, portabagagli, mensole, carrozzerie auto.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 21/04/2016