

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



Resistenza	N/mm ²	470	Ø (mm)
Allungamento (5d)	%	34	1.5
Durezza	HB	120	2
Temperatura di fusione	°C	885 - 889	3
			5

Campo di impiego

Lega rivestita di disossidante per la saldatura al cannello dell'acciaio zincato.

Tipo di lega: BARRETTA RIVESTITA

Disossidante: NON NECESSARIO

Applicazioni

Unioni su profilati, tubi e lamiere in acciaio zincato o galvanizzato di qualsiasi tipo e spessore, caldareria, impianti sanitari, carrozzerie auto, marmitte alluminate, telai, tettoie, portoni, scaffalature. Riporti di spessore elevato.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/04/2016