

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	250	Ø (mm)
Allungamento (5d)	%	5	2
Temperatura di fusione	°C	690 - 700	3

### Campo di impiego

Universale per rame con ottima penetrazione capillare.

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

### Applicazioni

Rotori di motori elettrici, serpentini e raccorderia in rame, impianti frigoriferi e per il condizionamento dell'aria, apparecchiature sanitarie.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 07/01/2019