SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO

Ø (mm)

KOY	
COMMERSALD	916SPV

Campo	di	impiego	

Lega in polvere per brasatura su acciai al carbonio,bassolegati e inox,nichel,rame e sue leghe.

			(m
Resistenza	N/mm²	420	(111
Allungamento (5d)	%	14	
Granulometria	μm	101 - 200	
Temperatura di fusione	٥С	700 - 780	

Tipo di lega: POLVERE

Disossidante: KOY 864, KOY 866

Applicazioni

Costruzioni metalliche, valvolame, impiantistica, giunti su conduttori in rame, compressori per frigoriferi, lampadari, oggetti artistici, manicotti, tubazioni e serbatoi.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2006