

## SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	480
Allungamento (5d)	%	28
Granulometria	µm	101 - 200
Temperatura di fusione	°C	600 - 635

Ø  
(mm)

-

### Campo di impiego

Unioni a bassa temperatura con massima penetrazione per capillarità.

*Tipo di lega:* POLVERE

*Disossidante:* KOY 864, KOY 866

### Applicazioni

Impianti di condizionamento, idraulici e sanitari, refrigerazione, saldature di precisione, riparazione di seghe circolari, bigiotteria, strumenti ottici e strumenti musicali.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/01/2007