

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	420
Allungamento (5d)	%	33
Durezza	HB	100
Temperatura di fusione	°C	875 - 895

Ø  
(mm)

2  
3

### Campo di impiego

Lega rivestita per riempimenti su acciaio e ghisa.

*Tipo di lega:* BARRETTA RIVESTITA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

### Applicazioni

Marmitte auto, lavori di carrozzeria, telai di biciclette e carpenteria in genere.  
Unioni di tubi con raccordi, flange, manicotti, caldaie, recipienti in ottone, tettoie.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 27/02/2020