

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	500
Allungamento (5d)	%	33
Temperatura di fusione	°C	630 - 710

Ø  
(mm)

**Campo di impiego**

Nastro trimetallico ecologico per  
brasature altoresistenti di placchette  
in metallo duro.

*Tipo di lega:* NASTRO

*Disossidante:* KOY 864D, KOY 866D,  
KOY ECOFLUX

**Applicazioni**

Saldatura di placchette o utensili in metallo duro a steli o supporti in acciaio.  
Impianti di condizionamento, idraulici e sanitari.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/05/2021