

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



| | | |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza | N/mm ² | 500 |
| Allungamento (5d) | % | 33 |
| Temperatura di fusione | °C | 630 - 710 |

Ø
(mm)

Campo di impiego

Nastro trimetallico ecologico per
brasature altoresistenti di placchette
in metallo duro.

Tipo di lega: NASTRO

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D,
KOY ECOFLUX

Applicazioni

Saldatura di placchette o utensili in metallo duro a steli o supporti in acciaio.
Impianti di condizionamento, idraulici e sanitari.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 17/05/2021