

## SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



|                        |                   |           |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza             | N/mm <sup>2</sup> | 430       |
| Allungamento (5d)      | %                 | 32        |
| Temperatura di fusione | °C                | 620 - 655 |

Ø  
(mm)

1  
1.5  
2

### Campo di impiego

Unioni tenaci a bassa temperatura di legamento ed elevata penetrazione per capillarità.

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 864, KOY 864S, KOY 866

### Applicazioni

Dissalatori, compressori, vibratori, condizionatori auto, conduttore acqua ed olio anche a pressione e ad elevata temperatura, chincaglieria, bigiotteria, placchette in metallo duro per lavorazioni a sbalzo, contatti elettrici.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/09/2016