

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



| | | |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza | N/mm ² | 480 |
| Allungamento (5d) | % | 16 |
| Temperatura di fusione | °C | 640 - 680 |

Ø
(mm)
1.5
2
3

Campo di impiego

Unioni tenaci a bassa temperatura di legamento ed elevata penetrazione per capillarità.

Tipo di lega: BARRETTA RIVESTITA

Disossidante: NON NECESSARIO

Applicazioni

Dissalatori, compressori, vibratori, condizionatori auto, conduttore acqua ed olio anche a pressione e ad elevata temperatura, chincaglieria, bigiotteria, placchette in metallo duro per lavorazioni a sbalzo, contatti elettrici.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/05/2016