

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



Durezza DOPO
SALDATURA

HRC
(20°C)

62

| Ø (mm) | L (mm) |
|-----------|-----------|
| 4 | 450 |
| 5 | 450 |

Campo di impiego

Riparti monostrato resistenti
all'usura.

Applicazioni

Martelli per la macinazione di materiali friabili di pezzatura fine.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 22/12/2017