Ø SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE ZINCO (mm) Resistenza N/mm² 100 - 130 GOMMERSALD 991ABS Allungamento (5d) % 15 2 Temperatura di fusione ٥С 440 - 480

Campo di impiego

Lega animata a flusso neutro per brasatura dolce di alluminio, anche con altri metalli (inox,ottone)

Tipo di lega: BARRETTA ANIMATA

Disossidante: INCORPORATO NELLA

LEGA

Applicazioni

Impiego universale per unioni di Alluminio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 02/08/2021