RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

A37W

Durezza	HRC	35 - 42
Granulometria	µm	36 - 106
Temperatura di fusione	ºC	1030 - 1060

Campo di impiego
Riporti lavorabili resistenti all'usura su maschi per vetro e guide.

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO ACETILENE ARIA

Applicazioni
Punzoni e maschi per vetro, guide di scorrimento, dispositivi di tenuta per pompe, sedi di chiavette, slitte di guide per macchine utensili, stampi e matrici per imbutitura, per gomme e materie plastiche; valvole lenticolari, perni, brasatura di grossi grani di metallo duro su utensili perforatori.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 29/01/2007