

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



Durezza

HRC  
(20°C)

64

Ø  
(mm)

L  
(mm)

3.2

350

4

450

5

450

### Campo di impiego

Depositi altoresistenti all'abrasione da silice-carbone-caolino.

### Applicazioni

Coclee per estrusione e per trasporto di materiali molto abrasivi, aste di stabilizzatori, lame di mescolatori.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020