

## RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



Durezza	HV	440
Durezza	HRC	44
Granulometria	µm	20 - 106
Temperatura di fusione	°C	1080 - 1140

### **Campo di impiego**

Riporti su valvole e sedi resistenti al calore, abrasione e corrosione.

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

### **Applicazioni**

Sedi di valvole, anche per vapore, paratie per acidi, pistoni e cuscinetti per pompe nell'industria chimica, pale mescolatrici, filiere per materie plastiche.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/01/2016