

## RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HRC	40 - 44
Granulometria	µm	20 - 71
Temperatura di fusione	°C	1030 - 1060

### **Campo di impiego**

Riporti lavorabili su acciaio e ghisa resistenti all'usura.

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

### **Applicazioni**

Punzoni e stampi per vetro, guide di scorrimento, dispositivi di tenuta per pompe, sedi di chiavette, slitte di guide per macchine utensili, stampi e matrici per imbutitura, per gomme e materie plastiche; valvole lenticolari, perni, brasatura di grossi grani di metallo duro su utensili perforatori.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/07/2021