

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI WC	HV	2100
Durezza DEL LEGANTE	HRC	62
Granulometria	µm	32 - 106

Campo di impiego

Riparti extraduri con carburi di tungsteno resistenti a forte abrasione.

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Applicazioni

Viti di trascinamento, mandrini d'estrusione, argani guidafilo, ugelli per sabbiatrici, palette lanciaterza di miscelatori per fonderia e refrattari, lastre di stampi per refrattari e ceramiche, rulli di guida per acciaierie, boccole e viti per frantumazione di materie plastiche.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 30/11/2006