RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

B35

Durezza	HV	335 - 380
Durezza	HRC	33 - 38
Granulometria	µm	20 - 71
Temperatura di fusione	ºC	1020 - 1050

Campo di impiego
Riporti lavorabili e duttili, resistenti ad usura e corrosione fino a circa 550ºC.

Tipo impianto: CANNELLO OSSIACETILENICO

Applicazioni
Stampi in ghisa per vetro, punzoni e presse a vite per la fabbricazione del caucciù, cuscinetti, filetti, denti d'ingranaggi, pistoni, alette di ventilatori, modelli per fonderia.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/03/2006