

## RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI WC	HV	2100
Durezza DEL LEGANTE	HV	590
Granulometria	µm	20 - 106

### **Campo di impiego**

Riporti extraduri tenaci e resistenti a forte abrasione in assenza di colpi.

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

### **Applicazioni**

Viti di trascinamento, mandrini d'estrusione, argani guidafile, tazze escavatrici, palette lanciaterza, rulli di guida per acciaierie, boccole e viti per frantumazione di materie plastiche, coclee per oleifici, pale di cicloni e di molazze, pale di ventilatori, segmenti raschiatori per fonderia.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 30/12/2014