RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

37VX

Durezza	HV	390 - 445
Durezza	HRC	40 - 45
Granulometria	µm	20 - 71
Temperatura di fusione	ºC	1030 - 1060

Campo di impiego
Riporti lavorabili resistenti all'usura. Strati antiossidanti prima del riporto con KOY 596-597.

Tipo impianto: CANNELLO OSSIACETILENICO

Applicazioni
Punzoni,collarini, fondi e anelli per vetro; dispositivi di tenuta per pompe, sedi di chiavette, slitte di guide per macchine utensili, stampi e matrici per imbutitura, per gomme e materie plastiche; valvole lenticolari, perni, brasatura di grossi grani di metallo duro su utensili perforatori.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/12/2013