RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO

# W80S

| | | |
|---|---|---|
| Durezza DEL GRANO DI WC | HV | 2100 |
| Durezza DEL LEGANTE | HRC | 59 - 63 |
| Granulometria | µm | 20 - 106 |

**Campo di impiego**
Polvere universale con carburi di tungsteno per riporti di spessore sottile.

*Tipo impianto:* CANNELLO OSSIACETILENICO

**Applicazioni**
Viti di trascinamento, mandrini d'estrusione, argani guidafilo, ugelli per sabbiatrici, palette lanciaterra di miscelatori per fonderia e refrattari, lastrine di stampi per refrattari e ceramiche, rulli di guida per acciaierie, boccole e viti per frantumazione di materie plastiche.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/03/2019